

## MATERIJALI ZA OBLAGANJE PRESA I STOLOVA ZA PEGLANJE

---

Max.radne temperature materijala za oblaganje presa:

- pamuk i vuna do 140°C
- silikonski sundjer od 130-160°C
- poliester,poliamid do 180°C
- silikon,nomex,teflon do 250°C

/poželjna temperatura pare od 130 do 140°C /

---

**VOMAPOR**-silikonski sundjer/180°C/

Primena:stolovi za peglanje -meka ili tvrda medjupodloga debljine do 6mm  
prese za peglanje -sve meke i tvrde podloge

**Sastav:silikonizovan sundjer**

-Sirina role 130cm,duzina 10m

-trajno elastičan

-dobro propusta paru

-može da se postavi direktno na zagrejanu formu

-radi se kao super meki,meki i tvrdi

**VOMAPOR** - supermeki /3306/3308/3310/ u debljini 6,8,10mm

**VOMAPOR** - meki /3326/3328/3330/ u debljini 6,8,10mm

**VOMAPOR** - tvrdi /3344/3346/3348/3350/ u debljini 4,6,8,10mm

---

**POLYSCHAUM** /160°C/

Primena:stolovi za peglanje ,prese - za vrlo meke medjupodloge  
/3360/3364/3368/ u debljini 5,10,15mm

---

**POLYATHER** sundjer /160°C/

Primena:prese -sve medjupodloge

/3380/3385/ sirine 140cm,debljine 10 i 15mm

---

**PLATNO-GEWEBE**

/3390/3394/3398/

---

**REHAU**-silikonska guma / do 250°C/

Primena:stolovi za peglanje , prese

- za dugotrajne podloge/trajnost do 5 god./

- na gornje forme se lepi

---

**SPECIAL**-slikonska guma / do 250°/

Primena:fiksir prese

prese zs lepljenje

termostampa

**VERDEX**-superlatexschaum / do 140°C/

Primena:prese-za vrlo meke medjupodloge

---

**CUSHN**-top / do 140°C/

Primena:prese-meke medjupodloge

---

---

**VOMATOP/L** / do 140°C/

Primena:prese-meke medjupodloge  
-jedna strana obložena strec materijalom

---

**POLIESTER-IGLANI FILC V201,V202** / do 180°C/

Primena:stolovi za peglanje - univerzalan za sve  
prese - medjupodloge

---

**POLIESTER-IGLANI FILC V2102** / do 180°C/

Primena:parni stolovi-trikotaza  
prese  
koristi se za sve tvrde podloge

---

**NOMEX-iglani filc V209** / do 250°C/

primena:stolovi  
prese -kao medjupodloga

---

**NOMEX-iglani filc V218** / do 250°C/

Primena:prese medjupodloga

---

**NOMEX-iglani filc V249** / do 250°C/

Primena:stolovi  
prese  
fiksirprese  
prese za lepljenje  
Osobina :otpornost na temperaturu

---

**VOMAT-doppelfilc V260** / do 160°C/

Primena:prese -sve vrlo meke medjupodloge

---

**WOLLFRIES V223** / do 140°C/

Primena:stolovi -medjupodloge od vune  
Osobina:dobro upija vodu

---

**BUGELFILTZ-peglašni filc** / do 140°C/

Primena:prese za peglanje pantalona  
koriste se kao dresir filcovi

---

**POLIESTER-MOLTON PM 6** / do 180°C/

Primena:stolovi  
prese za medjupodloge  
duvaljke  
lutke-forme za vertikalno oblaganje

---

**PADDING-peglašni** / do 140°C/

Primena:prese medjupodloge  
Osobina:dobro upija vodu

---

## servis mobo

---

**PAMUCNI MOLTON M4** / do 140°C/  
Primena: stolovi sve gornje obloge  
prese

---

**NAJLON VM 227** / do 180°C/  
Primena: stolovi za završne presvlake stolova

---

**POLIESTER BUGEL NESSEL NP 1** / do 180°C/  
Primena: stolovo  
prese  
parni stolovi za trikotazu -za završne presvlake

---

**POLIESTER BUGEL NESSEL NP 3** / do 180°C/  
Primena: isto kao NP 1

---

**NOMEX NO 12** -platno za stolove / do 250°C/  
Primena: stolovi , za završne obloge

---

**NOMEX NESSEL NO 16** / do 250°C/  
Primena: stolovi  
prese  
fiksir masine za završno oblaganje  
parni stolovi

---

**NOMEX GEWEBE NO 22**

---